

Lastre in policarbonato compatto

MACROLUX C

Superficie massima ammessa in m^2 per diversi carichi di vento (W) e spessore dei pannelli. Allungamento (rapporto lunghezza/larghezza): $1 < e < 1.5$

W	N/m ²		
	500	1250	2000
3	0,75	0,43	0,32
4	1,2	0,66	0,49
5	1,68	1	0,76
6	2,45	1,62	1,25
8	3,2	2,25	1,85
10	4,25	3,1	2,6
12	5,6	4,25	3,5

Superficie massima ammessa in m^2 per diversi carichi di vento (W) e spessore dei pannelli. Allungamento (rapporto lunghezza/larghezza): $1.5 < e < 2.5$

W	N/m ²		
	500	1250	2000
3	0,91	0,52	0,42
4	1,35	0,8	0,61
5	1,89	1,12	0,86
6	2,75	1,82	1,41
8	3,6	2,53	2,08
10	4,78	3,48	2,92
12	6,3	4,78	3,94

Superficie massima ammessa in m^2 per diversi carichi di vento (W) e spessore dei pannelli. Allungamento (rapporto lunghezza/larghezza): $2.5 < e < 3.5$

W	N/m ²		
	500	1250	2000
3	1,01	0,6	0,48
4	1,5	0,89	0,68
5	2,1	1,25	0,95
6	3,06	2,03	1,56
8	4	2,81	2,31
10	5,3	3,88	3,25
12	7	5,3	4,38